

SAROFILM® BY – Hochleistungs-Mehrzweck-Feinschrumpffolie

- Hochleistungsfolie mit aussergewöhnlicher Leistung
- Maximale Schrumpfung auch bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragende Maschinengängigkeit
- Hervorragendes Gleiten nach dem Schrumpfen



SAROFILM BY Leistungsstark und vielseitig

Folie für hohe Leistung und hohe Produktivität, einfache und stabile Schweissnähte

Ausserordentlich schöne Schrumpfung, hervorragendes Verpackungsergebnis

Hohe Gleitfreudigkeit nach dem Schrumpfen

Bedrucken möglich

Lebensmittelkonform

Lieferprogramm:
Dicke 15 my, 19 my und 25 my als Halbschlauch oder Flachfolie

Optional erhältlich:
Weniger gleitend nach dem Schrumpfen (Version BYN)
Sonderbreiten alle 10 mm
Vorperforation



100% recyclingfähig

TECHNISCHE DATEN

Merkmale		15 my	19 my	25 my
Brillanz unter 20°		114		
Optik (%)		3	3.4	3.4
Schrumpfung (%)		bis 93°C		
		30		
		bis 120°C		
		70		
Schweissnahtfestigkeit		bis 120°C		
		27	37	45
(N/30 mm)		60	70	85
Wasserdampf-Durchlässigkeit (g/m ² /24h bis 38°C 95% HR)		20	16	12
Koeffizient der Gleitreibung (film/film)		0.15		
Folienlänge pro Rolle (m)	Flachfolie BY-S	2670	2140	1600
	Halbschlauchfolie BY-C	1335	1070	800
Innendurchmesser der Rolle (mm)		76.2		
Aussendurchmesser der Rolle (mm)		245		

SCHRUMPFPROFIL

